

## Technický list

### TL 50.03 Lepidlo na plasty PLASTIC GLUE 50 ml Debbex blister

#### Výrobok

Lepidlo na plasty, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Vhodné na lepenie PVC, ABS, PMMA plexisklo (pozor má žltú farbu) a Vinyl.

#### Vlastnosti

- Doba manipulácie 15 minút
- Po vytvrdnutí pružné
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Odolné vode a vlhku



#### Použitie

Plasty, ABS, PVC, PC, PMMA (pozor žltá farba), Vinyl mäkký aj tvrdý

#### Technické vlastnosti

|                                       |                                   |                        |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Základ                                | chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlo |                        |                               |
| Hustota                               | g/cm3                             | ≈ 0,9 ± 5%             |                               |
| Viskozita                             | mPas                              | 1500 - 3500            | Brookfield                    |
| Teplota pri aplikácii                 | °C                                | -40 až +100            | Po vytvrdnutí                 |
| Tepelná odolnosť pri preprave         | °C                                | +5                     | Nesmie zmrznúť                |
| Aplikačná teplota                     | °C                                | +5 až +30°C            | Nesmie zmrznúť                |
| Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení | min.                              | 10 – 15                |                               |
| Otvorený čas                          | min.                              | < 60                   |                               |
| Spotreba                              | ml/m2                             | 200 - 400              | (podľa nasiakavosti podkladu) |
| Skladovateľnosť (dlhodobá)            | mesiace                           | 12 dátum vid' na obale | +5°C až +25°C                 |

#### Balenie

- 50 ml tubička

#### Vôňa

- Žlto-medová

#### Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

#### Aplikácia

Nanášanie: Nanášajte na povrch rovnomerne – v tenkej vrstve, možno aj rozotrieť, napr. štetcom.

Odvetrávanie: Doba počiatočného odvetrania cca. 10 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 10 až 15 minút.

**Skladovateľnosť**

V originálnom neotvorenom obale pri teplotách + 5 °C až + 25 °C, dátum spotreby je uvedený na obale.

**Bezpečnosť**

Víď << Karta bezpečnostných údajov>>

**Aktualizácia**

Aktualizované dňa 30.07.2024

Vyhotovené dňa 30.07.2024

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*