

Technický list

TL 50.01 Kontaktné lepidlo SUPER STRONG

Výrobok

Lepidlo, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Kontaktné lepidlo s počiatočným odvetraním cca. 10 min. Vhodné do interiéru a exteriéru.



Vlastnosti

- Doba manipulácie 10 min.
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Po vytvrdnutí pružné
- Odolné vlhku a vode

Použitie

Interiér, exteriér

Lepí kovy, drevo, kameň a niektoré druhy plastov

Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci

Použitie v domácnosti a na záhrade či doma

Technické vlastnosti

Základ	chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlo		
Hustota	g/cm ³	≈0,9 ±5 %	
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Tepelná odolnosť	°C	-40 až +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	+5	nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30	nesmie zmrznúť
Doba zavädnutia	min	10 - 20	
Otvorený čas	min	<60	
Spotreba	ml/m ²	200 - 400	podľa nasiakavosti podkladu
Skladovateľnosť	mesiace	12	+5 °C až +25 °C

Balenie

- 50 ml tubička

Farba

- Žltá - medová

Podklad

Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikácia

Nanášanie: Nanášajte na povrch rovnomerne – v tenkej vrstve, je možné aj rozotrieť, napr. štetcom

Odvetrávanie: Doba počiatočného odvetrania cca. 10 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 10 minút.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Dátum spotreby je uvedený na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 21.09.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s. r. o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149