



## Technický list

### TL 06.01 Lepidlo na obklady

#### Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, odoláva vlhkosti.



#### Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Okamžite použiteľné, ľahko aplikovateľné;
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý- nenasiakavý;
- Po vytvrdnutí zatierateľné.

#### Použitie

- Lepenie keramických obkladov, mozaiky;
- Lepenie polystyrénových podhládov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoratívnych prvkov;
- Lepenie na podklady (tehla, omietky, betón, drevo, umakart, sadrokartón).

#### Balenie

- Tuba 250 ml, kartuša 310 ml, kelímok 1 kg, vedro 5 kg, 15 kg

#### Farba

- Biela

#### Technické vlastnosti

|                  |                  |          |               |
|------------------|------------------|----------|---------------|
| Základ           | disperzia        |          |               |
| Konzistencia     | Tixotropná pasta |          |               |
| Hustota          | g/ml             | 1,8      |               |
| Sušina           | %                | 80       |               |
| Tepelná odolnosť | °C               | +2 / +60 | po vytvrdnutí |
| Tepelná odolnosť | °C               | -15      | pri preprave  |



|                                      |                   |          |                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Aplikačná teplota                    | °C                | +5 / +30 |                                                                     |
| Možnosť pretierať po vytvrdnutí      | -                 | áno      |                                                                     |
| Rýchlosť nanášania                   | g/min             | ≈ 120    | (pri hrúbke 3mm a tlaku 6,3 bar platí pre balenie 310 ml – kartuša) |
| Otvorený čas                         | min               | ≈ 15     | pri 23°C / 50% relatívnej vlhkosti                                  |
| Doba vytvrdzovania                   | dni               | 5 -14    | pri 23°C / 50% relatívna vlhkosť                                    |
| Počiatočná ťahová prídržnosť         | MPa               | ≥ 1,0    | (EN 1348 7.4)                                                       |
| Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla | MPa               | ≥ 1,0    | (EN 1348 7.4)                                                       |
| Doba tuhnutia: Ťahová prídržnosť     | MPa               | ≥ 0.5    | po najmenej 30min                                                   |
| Skladovateľnosť                      | mesiace           | 18       | pri teplotách od +5°C do +25°C                                      |
| Spotreba                             | kg/m <sup>2</sup> | 1,5 - 2  | v závislosti na nasiakavosti podkladu                               |

## Špecifikácia

Trieda reakcie na oheň E EN 12004:2007+A1:2012  
Triedenie a označenie D1E Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

## Obmedzenie

Mimo iného nie je vhodné trvalé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nevhodné pre lepenie dlažby. Nepoužívať na lepenie dlažby alebo na iné pochôdzne plochy. Nie je vhodné na lepenie veľkoformátových prvkov na nenasiakavé podklady z dôvodu zníženého odparovania vlhkosti.

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Ošetrovanie (príprava) podkladu

Na niektorých vlhkých alebo veľmi savých podkladoch je možné zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70.

## Pracovný postup

U veľmi savých podkladov je možnosť zvýšiť príľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70 alebo penetrovať zriedeným lepidlom v pomere 1:4 (lepidlo : voda). Lepidlo naneste vo vodorovných pruhoch alebo rozotierajte zubovou stierkou rovnomerne na podklad. Lepený materiál priložte na podklad a ľahko pritlačte. Škárovať je možné po 48 hodinách. **Pri lepení používajte na nanášanie stierku so zubom 6 mm.**

## Čistenie

Materiál: ihneď vodou  
Ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky.

## Aktualizácia

Karta bezpečnostných údajov 06.01  
Dodržujte bežné hygienické opatrenia, pri práci nejeste, nepiť, nefajčiť.  
Aktualizované dňa 31.10.2016.  
Vytvorené dňa 28.11.2001.



# Den Braven

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*